PRODUKTA TEHNISKĀ DATU LAPA
Nr. 43 - 5 - S
2022. gada marts

UAB "Mida LT"
Gamyklos 19, Gargždi LT96121, Lietuva

Produkta īpašības: MIDA LIGHT G – bitumena membrāna, kuru līmē pie virsmas ar aukstu līmi vai karstu bitumena mastiku, to var stiprināt arī mehāniski. Izgatavota saskaņā ar EN 13707:2004+A2:2009 prasībām. Bāze - stikla šķiedra. Materiāla virsmas, no augšpuses un no apakšpuses, ir pārklātas ar smiltīm. Izmanto tikai kā apakšklāju.
Neizmantot kā vienu vai virsējo slāni un jumta dārziem.

MIDA LIGHT S Tehniskie dati

Parametri	Testa metode / (klasifikācija)	Vienības	Rezultāts[a]	Vērtība vai specifikācija	Deklarētās pielaides
Redzami defekti	EN 1850-1	–	Redzami defekti	-	
Garums	EN 1848-1	m	MLV	10,0	
Platums	EN 1848-1	m	MLV	1,0	
Taisnums	EN 1848-1	mm	Izturēja	10 m ≤ 20 mm	
Masa uz laukuma vienību	EN 1849-1	kg/m^2	MDV	1,8	± 0,2
Biezums	EN 1849-1	mm	MDV	1,2	± 0,1
Ūdensnecaurlaidība	EN 1928, B metode	kPa	Izturēja	Izturēja	
Ūdensnecaurlaidība pēc izstiepšanas zemā temperatūrā	EN 13897	%	MLV	-	
Ārējā ugunsizturība	ENV 1187	–	EN 13501-5	F_{ROOF} (t1)	
Ugunsreakcija	EN 13501-1+A1	–	EN 13501-1+A1	E	
Savienojumu izturība pret noplēšanu, maksimāli	EN 12316-1	N/50 mm	MDV	-	
Savienojuma stiprība (pretestība pret bīdi)	EN 12317-1	N/50 mm	MDV	-	
Stiepes īpašības: maksimālais stiepes spēks	EN 12311-1	N/50 mm	MDV	400 / 300	- 150
Stiepes īpašības: pagarinājums	EN 12311-1	%	MDV	4	- 2
Izturība pret triecieniem	EN 12691	mm	MLV	-	
Izturība pret statisko slodzi	EN 12730	Kg	MLV	-	
Izturība pret saplēšanu (naglas kāts)	EN 12310-1	N	MDV	60	- 30
Izturība pret sakņu iespiešanos	EN 13948	–	Izturēja	–	
Izmēru stabilitāte	EN 1107-1	%	MLV	-	
Formas stabilitāte cikliskās temperatūras maiņās	EN 1108	mm	MLV	-	
Elastība zemā temperatūrā	EN 1109	°C	MLV	0	
Plūsmas pretestība paaugstinātā temperatūrā	EN 1110	°C	MLV	90	
Mākslīga novecināšana, ilgstoši pakļaujot paaugstinātai temperatūrai	EN 1296	Skatīt EN 1109	MDV	-	
Mākslīga novecināšana, ilgstoši pakļaujot UV starojuma, paaugstinātas temperatūras un ūdens kombinācijai	EN 1297	Skatīt EN 1850-1	Izturēja	–	
Granulu saķere	EN 12039	%	MDV	-	
Ūdens tvaika caurplūdes īpašības	EN 1931	–	μ = MDV vai 20 000	20 000	

[a] - MLV: ražotāja robežvērtība saskaņā ar 3.9 EN 13707; MDV: ražotāja deklarētā vērtība saskaņā ar 3.10 EN 13707.
– neattiecas
NPD – ekspluatācijas īpašības nav noteiktas

Ražotāja piezīmes:
Ruļļi jāuzglabā un jāpārvadā vertikālā stāvoklī un jāaizsargā no mitruma, karstuma un mehāniskiem bojājumiem.
Uzglabāšanas temperatūra 0–40 °C
Aukstajā sezonā ruļļi pirms lietošanas vismaz 12 stundas jāglabā siltā, sausā vietā temperatūrā, kas augstāka par 10 °C.